

Unternehmen
-------------

### Checkliste für Absperrblasen Typ VEW (für Gerät 370 000 und 371 050)

- MDS-Blase (Standard) Best.-Nr.: 370 701 - 370 710
- MDS-Blase (verlängert) Best.-Nr.: 370 804 - 370 810
- Stoffblase Best.-Nr.: 370 610 - 370 618

Regelmäßiger Prüfrisiko gemäß Betriebssicherheitsverordnung. Grundlage: BetrSichV § 3 Abs. 3 und § 10  
 Generell trifft für alle Arbeitsmittel, also auch für Gas-Absperrblasen und Blasenetzgeräte, die Betriebssicherheitsverordnung zu.  
 Eine regelmäßige Überprüfung soll gewährleisten, dass Mängel rechtzeitig erkannt und behoben werden.  
 Hiernach legt der Unternehmer nach eigenem Ermessen den Umfang und die Prüfrisikoverläufe fest und benennt hierzu eine befähigte Person, in der Regel aus dem eigenen Unternehmen. Herstellerangaben, die Produkt spezifisch weitergehende Prüfungen fordern, müssen selbstverständlich hierbei berücksichtigt werden.

Blasendimension:	Testdatum:	lauf.-Nr.:	Prüfer:	Prüfungsdatum:
.....	..... / .....	.....	.....	.....

Dimension, laufende-Nr. und Testdatum (Monat/Jahr) sind auf dem Typenschild des Blasenfüllschlauches gekennzeichnet.  
 (Die laufende-Nr. ist nur bei MDS-Blasen ab April 2011 gekennzeichnet)

Arbeitsschritt	i.O. / durch-geführt	nicht i.O.	beholden
Blasenalter auf dem Typenschild des Blasenfüllschlauches kontrollieren. Blasen die älter als 8 Jahre sind, nicht mehr einsetzen (Empfehlung)!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dichtung an der Gewindekupplung vorhanden und unbeschädigt!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch und die Verpressungen zum Blasenkörper und zur Gewindekupplung unbeschädigt und mit glatten Übergängen!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummibläse (Naturgummi) elastisch, nicht verklebt oder verhärtet! Sichtbare Oberfläche (MDS-Blase) zeigt keine Anzeichen von Porosität oder Zersetzung!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bei MDS: Teleskopfunktion gegeben, die Blase streckt durch die Federkraft selbstständig in die Länge. (Ggf. Teleskop richten.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeitsprüfung:	i.O. / durch-geführt	nicht i.O.
Dichtheitsprüfung frei im Raum mit max. 300 mbar Blaseninnendruck. Hierzu den Prüfverschluss an die Blase schrauben und die Blase mit Lecksuchmittel abseifen!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hierbei die Blasenoberfläche begutachten:		
1. Keine Beschädigung (Risse) an der Blasenoberfläche / Stoffhülle!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nähte unbeschädigt und nicht geweitet (Stoffhülle)!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Keine harten Stellen an der Blasenoberfläche / Stoffhülle!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Keine extremen Verunreinigungen, die auf aggressive Stoffe zurückzuführen sind und ggf. das Naturgummi angegriffen haben!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sichtbare Gummioberfläche (MDS-Blase) zeigt keine Anzeichen von Porosität oder Zersetzung!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzlich, wenn die Blase älter als drei Jahre ist:	i.O. / durch-geführt	nicht i.O.
Blasen gemäß Pflege-, Lagerungs- und Handhabungshinweise, zusätzlich in einem passenden Rohrstück mit max. zulässigem Blaseninnendruck prüfen. (Pflege-, Lagerungs- und Handhabungshinweise - siehe Gebrauchsanleitung Blasenetzgerät)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

i.O. = in Ordnung      nicht i.O. = nicht in Ordnung      beholden = Mangel wurde beholden, hiernach in Ordnung

Prüfpunkte, die mit „nicht i.O.“ bewertet wurden und deren Mangel nicht beholden werden kann, sind nicht mehr für den Baustelleneinsatz geeignet und müssen aus dem Verkehr gezogen werden!

### Die Blase ist einsatzbereit und mängelfrei!

Hütz + Baumgarten empfiehlt bei normaler Nutzung eine jährlich wiederkehrende Prüfung der Blase.

<b>Nächste Überprüfung:</b> ..... / ..... <small style="display: block; text-align: center;">Monat / Jahr</small>	<b>Unterschrift:</b> ..... <small style="display: block; text-align: center;">(Vom Unternehmer hierzu benannt – befähigte Person)</small>
--	--

Zusätzlich zu dieser Prüfung muss im Sinne der Berufsgenossenschaft (BGR 500 Kap. 2.31) die Blase generell vor jedem Einsatz an der Baustelle auf optische Unversehrtheit und dichten Zustand geprüft werden.